



Neolayer5

Colocación con CEMENTO COLA



Sobre la solera de hormigón totalmente nivelada y seca, se extiende el cemento cola porcelánico o impermeable, blanco (mezclado con agua siguiendo las instrucciones del fabricante), mediante una llana dentada, formando una capa de aproximadamente 5 mm de espesor.



Una vez hecho esto, se procederá a colocar las baldosas de Neolayer5, maceándolas y nivelándolas. Se debe procurar que toda la superficie quede apoyada en el cemento cola. Las separaciones entre baldosas (llagas) deben de ser uniformes y quedar libres de cemento cola, con objeto de poder aplicar posteriormente el cemento para juntas de forma correcta.



Una vez colocado el Neolayer5, se procederá a rellenar las juntas con un cemento específico para dicha aplicación. Para ello, se preparará una pasta lo bastante líquida para que pueda penetrar bien en todas las juntas uniformemente. Esta pasta se extenderá sobre la superficie a trabajar, y se aplicará sobre la misma con un cepillo de goma o similar, procurando hacer que la pasta penetre en las juntas. Para retirar el exceso que queda en la superficie, una vez seca dicha pasta, se espolvorea la superficie con cemento de juntas del mismo color, o en su defecto, de color blanco, retirando luego el sobrante con estropajo de esparto o similar.

Para optimizar el acabado, cuando ya se ha fraguado el suelo, y las juntas estén cubiertas y limpias, es recomendable retirar el posible exceso de material de junta utilizando un equipo adecuado (maquina abrillantadora o similar).

Colocación SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HÚMEDA



PREPARACIÓN / COLOCACIÓN

Espolvoreando un cemento cola blanco específico para estas aplicaciones, cubriendo toda la superficie a pavimentar con una capa lo más uniforme posible. Una vez realizado esto, se humedecerá el producto para que adquiera una consistencia plástica. Tras este paso se colocaran las baldosas de Neolayer5 maceándolas y nivelándolas normalmente. Los pasos a seguir después son los mismos que en el caso de la utilización de cemento cola.

LIMPIEZA

Al terminar la colocación, limpiar el suelo con agua y un producto de limpieza jabonoso neutro, tantas veces como sea necesario. No utilizar productos abrasivos, muy ácidos, oxidantes o corrosivos, tales como lejía, amoníaco, limpiadores ácidos sin diluir, etc., ya que pueden dañar la superficie de la baldosa.

MANTENIMIENTO

Neolayer5 es un material fabricado con mármol, por lo que habrá que prestar los mismos cuidados y atenciones que se prestan a cualquier mármol natural.

El factor fundamental para el buen mantenimiento del Neolayer 5 radica en el uso de productos adecuados de limpieza: aunque las baldosas reciben un tratamiento hidrofugante especial en fábrica, cualquier mancha o depósito líquido debe retirarse antes de que ésta penetre en la baldosa, lo cual facilitará la posterior limpieza con productos neutros y evitará tener que utilizar productos de limpieza corrosivos que puedan dañar la superficie de la baldosa.

Hay que evitar el contacto de la baldosa con cualquier producto ácido, ya sea de carácter orgánico o inorgánico. Si se produce el contacto, hay que limpiar la mancha de forma inmediata. No se debe permitir el secado de una mancha sobre la superficie de la baldosa.